

# Motorlager extra stark

Post by "Insulaner" of Sep 6th 2019, 1:23 pm

Hallo Marc,

[Quote from MarcS](#)

Da Silikon jedoch Essigsäure enthält, sollte die Masse wirklich abgebunden haben ... .

ist nur eine Idee ... .

falls Du das probieren willst: es gibt auch essigsäurefreies Natursteinsilikon (Datenblatt konsultieren). Aber auch das wird ein paar Wochen dauern bis diese Schichtdicke durchgetrocknet ist. Besser ist wohl Zweikomponentensilikon. Dies wird zum Herstellen von Gussformen verwendet.

Viele Grüße,

Hagen

.