

Türen aufbereiten

Post by "Pagoden-Ulli" of Nov 28th 2019, 1:10 pm

Hallo, Ralf,

ich habe seinerzeit auch Owatrol für die Falzversiegelungen genommen. Ich habe es u. a. auch bei der Bodengruppe der Flosse per Spritze in die Falzen eingebracht, dann zunächst einmal Brantho KorruX nitrofest (ist dünner als Brantho 3 in 1) übergestrichen und dann die Schlussversiegelung mit Karosseriedichtmasse vorgenommen, bevor der Decklack drüberkam. Du musst aber wissen, dass Owatrol nicht mit 2K-Lacken überlackierbar ist. Wenn also das Risiko besteht, dass es durch die Falzen bis zur Außenhaut der Türen durchzieht, ist eine vernünftige (Außen-) Lackierung nicht mehr möglich. Also diese Behandlung auf gar keinen Fall vor der Lackierung vornehmen! Ich würde die Türen zunächst innen wie außen insgesamt soweit vorbereiten, dass sie lackiert und eingebaut werden können. So bin ich zumindest bei meiner Flosse vorgegangen. Danach habe ich in die lackierten Türen innen per Spritze und in mehreren Durchgängen Owatrol in die Falzen eingebracht und dann die Türen kpl. von innen mit Brantho KorruX auslackiert. Die Falzen habe ich dann noch zusätzlich mit Sprühwachs versiegelt. Fluidfilm ist prima für Hohlräume, aber in der Tür ist es meiner Meinung nach gerade aufgrund seiner Kriechfähigkeit eher kontraindiziert.

Gruß

Ulli