

Farbe für Garagenboden- Reifen lösen Farbe wieder ab

Post by "aggiepack" of Jan 20th 2023, 3:42 pm

In den Ausführungen von CLPeter steckt eine Menge Wahrheit. Der Sache nach sind hier alle Ursachen und Schwierigkeiten denkbar, die auch bei Betonsanierungen auftreten können. Einen dauerhaften Haftungsverbund auf der Betonhaut hinzubekommen, ist zuweilen eine Herausforderung. Eine alternative Form der Vorbereitung kann auch ein Wasserstrahlverfahren mit 500 bar aufwärts sein.

Strenggenommen kann man bei Altuntergründen auch niemanden empfehlen eine Neubeschichtung ohne vorherige Prüfung der Haftzugfestigkeit vorzunehmen.